



evo sky

CARTA PER STAMPA DI PREGIO

FINE PAPER

NATURALE SENZA LEGNO

UNCOATED WOODFREE PAPER

<b>Grammatura Substance</b>	<b>ISO 536</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>140</b>	<b>160</b>
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	$\mu\text{m}$	91	104	117	130	150	175	200
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	$\text{cm}^3/\text{g}$	1.3	1.3	1.3	1.3	1.25	1.25	1.25
Ruvidità Bendtsen <i>Roughness Bendtsen</i>	ISO 8791-2	$\text{ml}/\text{min}$	300	300	300	300	300	300	300
Grado di bianco CIE <i>Whiteness</i>	ISO 11475	%	158	158	158	158	158	158	158
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	110	110	110	110	110	110	110
Opacità <i>Opacity ISO</i>	ISO 2471	%	92	93	95	96	97	98	99
Finitura <i>Finishing</i>	Treated, Uncoated								
Tipo di stampa <i>Printing methods</i>	Dye and pigmented ink, High speed inkjet Full Colour								
Applicazioni <i>End uses</i>	Bilanci, Brochure, Coupons, Fatture, Libri di testo (scolastica), Libri illustrati a colori, Manuali, Stampa transpromozionale <i>Business forms, Brochures, Coupons, Invoices, School books, Full Colour books, Manuals, Transpromo mailings</i>								
Note	70 E 160 GSM SU RICHIESTA - 70 E 160 GSM ON REQUEST								

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
*Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.*

