



evo silk

CARTA PER STAMPA DI PREGIO

FINE PAPER

NATURALE SENZA LEGNO

UNCOATED WOODFREE PAPER

| Grammatura Substance | ISO 536 | g/m^2 | 80 | 90 |
|---|----------------|----------|-----|-----|
| Spessore Caliper | ISO 534 | μm | 80 | 90 |
| Volume specifico Bulk | ISO 534 | cm^3/g | 1 | 1 |
| Ruvidità Bendtsen Roughness Bendtsen | ISO 8791-2 | ml/min | 30 | 30 |
| Grado di bianco CIE Whiteness | ISO 11475 | % | 160 | 160 |
| Bianco ISO Brightness ISO | ISO 2470 (D65) | % | 102 | 102 |
| Opacità Opacity ISO | ISO 2471 | % | 95 | 97 |

Finitura *Finishing*

Silk

Tipo di stampa *Printing methods* Dye and pigmented ink, High speed inkjet Full Colour

Applicazioni *End uses* Bilanci, Brochure, Coupons, Fatture, Libri di testo (scolastica), Libri illustrati a colori, Manuali, Opuscoli commerciali
Business forms, Brochures, Coupons, Invoices, School books, Full Colour books, Manuals, Flyers

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

